

CEMCOL

Primaire d'adhérence pour mortiers et bétons



DESCRIPTION

Primaire d'adhérence à base de liant hydraulique modifié par des additifs et résines de très haute performances.

CEMCOL permet une très grande adhérence de produits à base de liants hydrauliques sur tous supports minéraux, particulièrement pour le collage de mortiers hydrauliques, bétons et coulis sur dallage neufs ou existants. Produit prêt à l'emploi pour mélange avec l'eau de gâchage (5.5 à 6 litres d'eau par sacs de 20 kg).

Nous consulter pour certaines destinations spécifiques du projet.

CONDITIONNEMENT

Cemcol : Sac de 20 kg

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

Le support devra avoir une cohésion interne au moins supérieure à 1.5 MPa.

• Préparation du support :

Le support sera de préférence raboté, propre, ethumidifié, sans excès d'eau, si possible dès la veille de la mise en œuvre.

• Mise en œuvre de Cemcol :

Mélanger pendant 3 mn minimum avec un mélangeur adapté Cemcol avec de l'eau propre à raison de 5,5 à 6 litres d'eau par sac de 20 kg. Mélanger le produit à l'avancement du chantier, ne pas tenter de re-mélanger Cemcol avec de l'eau. Etaler le mélange sur le support encore humide au balai à raison de 2 kg/ M² minimum. Cemcol peut-être favorablement mis en oeuvre à la pompe à mortier.

Les revêtements, chapes, mortiers, bétons seront mis en oeuvre sur Cemcol encore poisseux.

Si tel n'était plus le cas, humidifier le produit et recommencer l'opération.

Ne pas utiliser par temps ou risque de gel. Nettoyage du matériel à l'eau.

CONSEILS DE PRO

Collage très efficace avec ce produit **prêt à l'emploi**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Poudre grise
Densité apparente :	1,6
Granulométrie :	0/0.5 mm
Adhérence sur béton normalisé :	> 2.2 MPa
Conforme à la Norme NF EN 13813	



CEM COL

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine et dans un local tempéré, les produits peuvent être conservés six mois.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Prendre les précautions habituelles à l'emploi de liants hydrauliques :

- Locaux ventilés
- Port de gants, de masques et de lunettes de protection.
- Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger pendant l'utilisation
- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Fiche de données de sécurité sur simple demande

Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

01/2016

